



## SELECCIÓN Y DATOS DE ESPECIFICACIÓN

<b>Tipo</b>	Epoxy Novolaca Cicloalifática, Curada con Amina
<b>Descripción</b>	Novocoat SC2200 Rapid Set Pipe Coating es un recubrimiento Epoxy Novolaca 100% sólidos de curado rápido y se puede aplicar hasta -17°C. Las películas curadas de hasta 40 milésimas de pulgada de espesor seco proporcionan un excelente equilibrio entre flexibilidad y dureza, lo que las hace muy versátiles para una variedad de aplicaciones petroquímicas e industriales. Novocoat SC2200 Rapid Set Pipe Coating está disponible para aplicarse con aspersión con equipo plural solamente y kits de bolsa para reparaciones de soldadura circunferencial y retoques aplicados con brocha, rodillo o llana.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% sólidos, sin COVs</li> <li>• 40 milésimas de pulgada por capa</li> <li>• Resistencia al desprendimiento catódico</li> <li>• Buena flexibilidad a bajas temperaturas</li> <li>• Buena resistencia a la abrasión y al impacto</li> <li>• Excelentes propiedades de ciclo térmico</li> <li>• Excelente protección contra la corrosión</li> <li>• Rápido retorno al servicio</li> </ul>
<b>Usos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestimiento externo de tubería</li> <li>• Revestimiento interno de tuberías y recipientes</li> <li>• Recubrimiento de soldadura circunferencial</li> <li>• Revestimiento de tanques de alto funcionamiento</li> </ul>
<b>Color</b>	Putty
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Espesor de película seca (EPS)</b>	El espesor total de película seca (ETPS) debe oscilar entre 20 y 40 mils por capa para un óptimo funcionamiento. Este rango de espesores se puede lograr en una sola capa con una atomización adecuada, una buena técnica y una temperatura adecuada del sustrato. Para aplicaciones que requieren ETPS por encima de 50 milésimas de pulgada, se deben aplicar dos capas.
<b>Sólidos</b>	99 – 100% by volume

## SUBSTRATOS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

<b>Todos</b>	El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes.
<b>Acero</b>	<p>Inmersión: SSPC-SP 10/NACE 2 Cercano a metal blanco con perfil de anclaje de 2.5 – 3.5 milésimas de pulgada.</p> <p>No inmersión: SSPC-SP 6/NACE 3 Limpieza comercial con perfil de anclaje de 1.5 – 3.0 milésimas de pulgada, SSPC-SP 2/SSPC-SP 3 limpieza manual/mecánica son adecuadas para ambientes moderados.</p> <p>Autoimprimante sobre acero.</p>
<b>Superficies previamente pintada</b>	Consulte al departamento de servicio técnico de ErgonArmor.

## MEZCLA Y ADELGAZADORES

<b>Proporción</b>	3A:1B por volumen
<b>Mezclar</b>	Debido al fraguado rápido de este material, la aplicación por aspersión plural es el único método recomendado para su aplicación que no sea para reparaciones de soldadura circunferencial.
<b>Adelgazadores</b>	Consulte con el representante de ErgonArmor antes de agregar algún diluyente al producto o usar dimensiones de manguera o diámetros fuera de las recomendaciones indicadas
<b>Vida útil mezcla</b>	<p>35 minutos a 5°C</p> <p>25 minutos a 15°C</p> <p>17 minutos a 25°C</p> <p>9 minutos a 35°C</p> <p>La vida útil es más corta a temperaturas más altas. Un volumen mayor de material mezclado tendrá una vida útil más corta que un volumen menor.</p>
<b>Limpieza</b>	MEK o acetona

## GUÍA DE APLICACIÓN

<b>Temperatura</b>	La temperatura del sustrato debe ser de 2°C – 43°C y un mínimo de 3°C arriba del punto de rocío para alcanzar la mejor adhesión. La temperatura máxima del sustrato debe mantenerse a 60°C. Comuníquese con ErgonArmor si las condiciones del sustrato exceden la temperatura 60°C.
<b>Aplicación por aspersión</b>	Se ha determinado que el siguiente equipo de aspersión es adecuado y está disponible de fabricantes como Binks, DeVilbiss y Graco.
<b>Spray in aire componente Plural</b>	Debido a la rápida reactividad de este sistema de recubrimiento, este producto debe aplicarse únicamente a través de sistemas de airless spray plural con calentamiento
	<p>Tamaño de la boquilla: 0.025 – 0.029 tipo reversible</p> <p>Parte A Línea de fluido: 1/2 pulg de DI</p> <p>Parte B línea de fluido: 3/8 pulg de DI</p> <p>Línea de rociado: 1/2 pulg de DI x 50 pies máximo</p> <p>Chicote: 1/4 de pulg de DI</p> <p>Longitud del chicote: 10 pies máximo</p> <p>Tamaño de la bomba: 56:1 o mayor</p> <p>Salida: 4000 – 6000 psi, sin filtro</p> <p>Mezclador estático: 1/2 pulg de DI x 12 pulg Detrás de la válvula mezcladora</p> <p>Parte A Resina: 57°C – 60°C</p> <p>Parte B Endurecedor: 32°C – 35°C</p>
<b>Retoques y Reparaciones de soldadura circunferencial</b>	El material mezclado manualmente se puede, aplicar con brocha, rodillo o llana dentro del tiempo especificado de la vida útil.
<b>Brocha</b>	Brocha de cerdas medianas
<b>Rodillo</b>	Cubierta de rodillo sintético de pelo corto con núcleo fenólico
<b>Llana</b>	Llana de plástico flexible o llana para grout.



## TIEMPO DE CURADO Y PARA RECUBRIR

TEMPERATURA	RECUBRIR MÍNIMO	RECUBRIR MÁXIMO	REGRESAR AL SERVICIO (INMERSIÓN EN HIDROCARBURO)
10°C	1 horas	24 horas	24 horas
25°C	30 minutos	2 horas	4 horas
35°C	15 minutos	45 minutos	3 horas
Secado al tacto 1.5 horas a 25°C			

El retorno al servicio varía según la carga. Consulte con el servicio técnico de ErgonArmor para obtener orientación.

## SEGURIDAD

### Seguridad

Las mezclas y aplicaciones de este producto presentan ciertos riesgos. Lea y siga la información, precauciones e instrucciones de primeros auxilios en las etiquetas de cada producto y las hojas de datos de seguridad antes de usar.

### Ventilación

Proporcione una circulación de aire completa durante y después de la aplicación hasta que el material haya curado cuando se use en áreas cerradas.

## EMBALAJE Y RENDIMIENTO TEÓRICO

ARTÍCULO #	PRODUCTO	EMBALAJE
M-R3470-QTCS-01	Novocoat SC2200 Rapid Set Pipe Coating El estuche incluye herramientas Cada kit incluye: - Parte A Resina, Beige - Parte B Endurecedor, Negro - Cuchilla para mezclar, cepillo para virutas	4 X 2.7 libras (1.2 kg) Estuche de equipo  2.3 libras (1 kg) 7.5 onz (213 gramo)
M-R3470-20GLKT-01	Novocoat SC2200 Rapid Set Pipe Coating - Parte A Resina, Beige - Parte B Endurecedor, Negro	5 galón (19 litros) 5 galón (19 litros)
M-R3470-100GLKT-01	Novocoat SC2200 Rapid Set Pipe Coating - Parte A Resina, Beige - Parte B Endurecedor, Negro	50 galón (189 litros) 25 galón (95 litros)
M-R3470-200GLKT-01	Novocoat SC2200 Rapid Set Pipe Coating - Parte A Resina, Beige - Parte B Endurecedor, Negro	50 galón (189 litros) 50 galón (189 litros)

### Rendimiento teórico

7.43 metros cuadrados por galón a 20 mils  
3.71 metros cuadrados por galón a 40 mils  
Considere un factor de pérdida.

### Almacenamiento y vida útil

Mantenga el producto en su empaque original y sellado hasta que esté listo para usar. La vida útil estimada es de 12 meses cuando se almacena en un área seca 24°C. La vida útil real puede variar según las condiciones de almacenamiento. No almacene por debajo de 4°C o por arriba de 43°C.

Si hay alguna duda con respecto a la calidad de los componentes, verifique la reactividad antes de su uso. Consulte al servicio técnico de ErgonArmor para obtener ayuda.

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

MÉTODO DE PRUEBA	SISTEMA	RESULTADOS
Resistencia a la compresión 5 días a temperatura ambiente ASTM C109		12,000 – 15,000 psi
Adherencia en húmedo ASTM D4541 Húmedo 5 días (70°C) agua	Chorro abrasivo 1 capa	>2,500 psi
Adherencia en seco ASTM D4541	Chorro abrasivo 1 capa	>2,700 psi
Resistencia a la abrasión ASTM D4060	1000 ciclos, rueda CS17 1000 g de carga	0.59 mils de pulg. pérdida EPS 1,750 ciclos por mils
Resistencia al impacto ASTM G14-88		70 – 80 pulg-libras
Desprendimiento catódico CSA Z245.20-06	28 días a 85°C	Desprendimiento de 4.9 mm
Desprendimiento catódico CSA Z245.20-06	28 días a 25°C	Desprendimiento de 1.1 mm
Resistencia dieléctrica (en aceite parafínico) ASTM D149	Chorro abrasivo 1 capa	730 – 760 volts/mil

## RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

SERVICIO	TEMPERATURA MÁXIMA
Seco, continuo	149°C
Seco, no continuo	177°C
Bajo aislamiento	149°C

Las limitaciones de temperatura variarán con la carga. Consulte con el servicio técnico de ErgonArmor para obtener orientación.

La decoloración y la pérdida de brillo ocurren por encima de los 93°C pero no afectan el funcionamiento.

Rev 08/2022

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Si bien las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que nuestra empresa cree que es confiable, nada de lo contenido en este documento constituirá una garantía, expresa o implícita, con respecto a los productos y/o servicios descritos en este documento y dichas garantías se rechazan expresamente. Recomendamos que el posible comprador o usuario determine de forma independiente la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Ninguna declaración, información o recomendación con respecto a nuestros productos, ya sea contenida en este documento o comunicada de otra manera, será legalmente vinculante para nosotros a menos que se establezca expresamente en un acuerdo escrito entre nosotros y el comprador/usuario. Para conocer todos los términos y condiciones de venta, visite [ergonarmor.com](http://ergonarmor.com).