

## SELECCIÓN Y DATOS DE ESPECIFICACIÓN

<b>Tipo</b>	Emulsión de asfalto modificado con polímero
<b>Descripción</b>	Una mezcla de polímero y asfaltos emulsionados que proporcionan una membrana de caucho resistente monolítica. Aplicable sobre acero, cemento, recubrimiento asfáltico y otros sustratos.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base agua con bajo contenido de COV</li> <li>• Fraguado rápido</li> <li>• Alta elongación y resistencia a la tensión</li> <li>• Resistente a filos y puntas</li> <li>• Baja permeabilidad</li> <li>• Excelente resistencia química</li> <li>• Se puede alcanzar un espesor ilimitado</li> <li>• Fácilmente reparable</li> </ul>
<b>Usos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impermeabilizante para estructuras de construcción</li> <li>• Impermeabilizante para techos</li> <li>• Barrera contra la humedad/vapor</li> <li>• Contención secundaria</li> <li>• Estanques de retención</li> </ul>
<b>Color</b>	Negro
<b>Terminar</b>	Mate
<b>Primario</b>	Auto imprimante
<b>Espesor de película seca (EPS)</b>	20 - 80 milésimas de pulgada por capa
<b>Contenido de sólidos</b>	59% por peso 58% por volume
<b>Máxima Resistencia de Temperatura en seco</b>	149°C (300°F)
<b>Limitaciones</b>	Proteger de condiciones de congelación

## SUSTRATOS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

<b>Todas</b>	Las superficies deben estar limpias, secas y libre de contaminantes.
<b>Superficies previamente pintadas</b>	Consulte al departamento de servicio técnico de ErgonArmor.

## MEZCLA Y ADELGAZAMIENTO

<b>Mezcla</b>	Se recomienda agitar suavemente
<b>Adelgazamiento</b>	No se requiere
<b>Relación de mezcla</b>	Dos componentes. Establecer la proporción a través de un equipo de aspersión patentado. Consulte con el técnico del departamento de servicio de ErgonArmor.
<b>Limpieza</b>	Las herramientas y las manos deben limpiarse con diésel. El equipo de aspersión debe lavarse con diésel.

## GUÍA DE APLICACIÓN

<b>Aplicación por aspersión</b>	Ertech 3035 está diseñado para la aplicación con aspersión utilizando equipo patentado que rocía conjuntamente el producto Ertech 3035 y un acelerador que fragua rápidamente la película aplicada. Para obtener información sobre el equipo de aspersión, consulte con el Departamento de Servicio Técnico de ErgonArmor.
<b>Espesor de la película</b>	Se puede lograr un espesor de película de hasta 125 milésimas de pulgada en húmedo sobre superficies verticales sin escurrimiento. Por aplicar películas de más de 125 milésimas de pulgada en húmedo, consulte con el Departamento de Servicio Técnico de ErgonArmor.
<b>Cepillo/Rodillo</b>	Use Ertech 3036/3037 que se puede aplicar con brocha o rodillo para retoques o áreas de difícil acceso.
<b>Llana</b>	Use Ertech 3037 que puede ser aplicado con llana para retoques o áreas de difícil acceso.
<b>Temperatura</b>	Use en temperaturas de 10°C (50°F) o más para un mejor rendimiento.
<b>Seco al tacto</b>	15 minutos a 25°C (77°F). Los tiempos de secado se reducen con el movimiento del aire sobre el recubrimiento.
<b>Curado completo</b>	24 - 48 horas a 25°C (77°F) Los tiempos de curado se reducen con movimiento de aire sobre el recubrimiento.

## EMBALAJE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

ARTÍCULO	EMBALAJE
M-3035-000-001	Granel - LB
M-3035-005-001	Cubeta - 5 galones
M-3035-053-001	Tambo - 53 galones
M-3035-275DT-001	Tote desechable - 275 galones
M-3035-275IBC-001	Tote IBC - 275 galones
<b>Rendimiento teórico</b>	84.9 metros cuadrados por galón a 1 mil EPS
<b>Almacenamiento y vida útil</b>	La vida útil estimada es de 6 meses cuando se almacena en un área seca a 24°C (75°F). La vida útil real puede variar según las condiciones de almacenamiento. No almacene a menos de 10°C (50°F) ni a más de 35°C (95°F). Proteger de la congelación. No guarde el producto en el exterior. Almacenar en interiores.

## LIMPIEZA Y SEGURIDAD

<b>Seguridad</b>	Las mezclas y aplicaciones de este producto presentan una serie de peligros. Lea y siga la información sobre peligros, las precauciones y las instrucciones de primeros auxilios en las etiquetas de los productos individuales y las hojas de datos de seguridad antes de usar.
<b>Ventilación</b>	Utilizar en áreas bien ventiladas.

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Densidad ASTM D1475-13	8.5 lbs/gal
Sólidos por peso ASTM D5201-05a	59%
Sólidos por volumen ASTM D5201-05a	58%
Gravedad específica	1.02
Secado al tacto, 25°C (77°F) ASTM D5895-96	15 minutos
Cura completa, 25°C (77°F)	24 - 48 horas
Viscosidad, 25°C (77°F) ASTM D2983-19	300 cps
Resistencia a aceites, grasas y solventes	Pobre
COV	0.2 lbs/gal maximo
Permeabilidad nominal a 60 mils Método ASTM E96 A	0.06 perms
Permeabilidad nominal a 60 mils Método ASTM E96 B	0.08 perms
Resistencia a la presión hidrostática nominal a 60 mils ASTM C1360	40 psi
Prueba de inmersión nominal a 60 mils ASTM D870-09	Pasa
Resistencia a la tensión ASTM D2370-16	103 psi
Elongación ASTM D412-16	1,085%

Rev. 09/2025

### TERMS AND CONDITIONS OF SALE

While statements, technical information and recommendations contained herein are based on information our company believes to be reliable, nothing contained herein shall constitute any warranty, express or implied, with respect to the products and/or services described herein and any such warranties are expressly disclaimed. We recommend that the prospective purchaser or user independently determine the suitability of our product(s) for their intended use. No statement, information or recommendation with respect to our products, whether contained herein or otherwise communicated, shall be legally binding upon us unless expressly set forth in a written agreement between us and the purchaser/user. For all Terms and Conditions of Sale see [ergonarmor.com](http://ergonarmor.com).